



TECHNICKÝ LIST

KEIM ATHENIT[®]-FINO

HOTOVÁ VNITŘNÍ VÁPENNÁ STĚRKOVÁ HMOTA

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Athenit-fino je hotová, univerzálně použitelná vápenná stěrková hmota na bázi čistého, minimálně 3 roky odleželého, hašeného vápna a jemně vyladěných vápenných písků.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Athenit-fino lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávkování menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit[®] vhodné.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

KEIM Athenit-fino je pravá vápenná stěrková hmota bez přísady syntetických pojiv. KEIM Athenit-fino se může hladce natahovat nebo i strukturovat a velice snadno se zpracovává.

- univerzální použití
- neobsahuje syntetická pojiva
- neobsahuje rozpouštědla
- neobsahuje rostlinné pryskyřice
- nevyvíjí pnutí
- nehořlavý
- vysoká propustnost pro difuzi páry
- šetrný k životnímu prostředí
- snadno se zpracovává

Charakteristika materiálů

- Specifická hmotnost: 1,91 g/cm³
- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,02 m
- Maximální velikost zrn: 0,5 mm

Složení:

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitán vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina.

Odstíny:

Přírodní.

Materiál lze tónovat pomocí KEIM Athenit-coloranti do 10 % nebo práškovými pigmenty KEIM Dekorfarbpulver do 3 %.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Hladké nebo neminerální či smíšené podklady se doporučuje opatřit základním nátěrem KEIM Athenit-fondo nebo KEIM-Contact-Plus.

Zpracování

KEIM Athenit-fino se dobře rozmíchá a případně se trochou vody nastaví požadovaná konzistence. V případě potřeby podklad lehce zvlhčit. Natahuje se lžící v tloušťce asi 2 mm a po 30 až 90 minutách se strukturuje nebo vyhladí houbou, štětkou, pěnovým hladítkem nebo kovovou lžící (max. tloušťka vrstvy 4 mm). Pro dosažení jemnějšího povrchu lze natažený, ale ještě vlhký KEIM Athenit-fino přepracovat materiálem KEIM Athenit-liscio.

Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu > +5 °C.

Spotřeba:

Cca 2 kg/m² při tloušťce vrstvy 2 mm. Udaná hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu vysazením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 6 a 24 kg.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců.



7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácení dřívější vydání platnost.

