



TECHNICKÝ LIST

KEIM CONCRETAL® - SPEZIALVERGÜTUNG

SPECIÁLNÍ PŘÍSADA

1. POPIS PRODUKTU

Vodou ředitelná syntetická disperze pro stěrkovou hmotu s cementovým pojivem.

2. OBLAST POUŽITÍ

Přísada do rozdělovací vody pro stěrku KEIM Concretal Feinspachtel ke šlemování luntrů.

3. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ:

Příprava podkladu

Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částí, prachu, oleje a ostatních separačních látek. Podklad je zpravidla potřeba zdrsnit opískováním.

Podklad podle potřeby lehce předvlhčete, v žádném případě však nesmí být nasycený vodou.

Zpracování

Míchací poměr při cca 20 °C:

Šlemování luntrů:

- 25 kg suché směsi KEIM Concretal Feinspachtel
 - 4,50 l vody
 - 1,5 l KEIM Concretal Spezialvergütung
- KEIM Concretal Spezialvergütung se nejprve rozmíchá ve vodě a pak se přimíchává stěrková směs.

Při šlemování luntrů se materiál nanáší štětkou.

Podle podkladu a teploty se doporučuje vysadit zkušební plochy.

Teploty při zpracování

- vzduch a podklad od 8–30 °C

Spotřeba

cca 60 ml/m²mm šlemovací směsi.

Přepracování

při 20 °C nejdříve po 5 dnech

Pro celoplošné stěrkování nebo vysprávký problematických podkladů stěrkou KEIM Concretal Feinspachtel lze přidáním materiálu KEIM Concretal Spezialvergütung zlepšit přídržnost k podkladu.

U velmi jemných stěrek nebo vysprávek se všeobecně doporučuje přidávat KEIM Concretal Spezialvergütung. Zde se 1 litr rozmíchávací vody (z celkového množství pro 25 kg stěrkové směsi) nahradí přidáním přísady KEIM Concretal Spezialvergütung:

- 25 kg KEIM Concretal Feinspachtel
- 3,50 l vody
- 1 l KEIM Concretal Spezialvergütung

4. DODÁVANÁ FORMA

kelíky à 5 l

5. SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním balení v chladu a suchu, chráněné před mrazem.

6. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12

K recyklaci odevzdávejte jen bezezbytku vyprázdněné obaly.

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Produktový kód Gisbau / kód GIS: GE 0

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.



Respektujte Bezpečnostní list ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

