



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM DESIGN-FIXATIV

## ŘEDIDLO PRO SYSTÉM KEIM DESIGN-LASUR

### 1. POPIS PRODUKTU

Materiál pro ředění a základní nátěry na sol-silikátové bázi pro KEIM Design-Lasur.

### 2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Design-Fixativ slouží k základnímu nátěru silně savých podkladů a jako ředidlo do vysoce transparentních lazurních nátěrů KEIM Design-Lasur. Slouží rovněž jako ředidlo pro KEIM AquaRoyal-Lasur.

### 3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Dvěma až třemi lazurovacími nátěry materiálem KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ lze vytvářet vysoce transparentní lazurní efekty, zejména v plných odstínech. I při použití stejného odstínu v různém ředění lze vytvářet velmi působné efekty.

Plocha natřená systémem KEIM Design-Lasur je:

- absolutně světlostálá
- odolná proti počasí
- odolná proti vlivům prostředí
- minerálně matná

#### Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca. 1 g/cm<sup>3</sup>
- pH: cca. 11

#### Odstín

mléčný

### 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

KEIM Design-Fixativ se doporučuje zvláště k ředění vysoce transparentních lazur a pro lazury v plných odstínech. Před zahájením a během práce se musí připravená lazura neustále dobře promíchávat. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály. Lazura se nanáší křížovými tahy vhodnou lazurovací štětkou (např. oválná KEIM Lasurbürste).

Při nanášení lazury je důležité pracovat plynule a vyhnout se ostrým přechodům.

#### Upozornění:

Složky lazurovacího systému Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base a KEIM Design-Fixativ, lze vzájemně míchat v libovolném poměru. KEIM Design-Base zajišťuje krásnou transparentnost při ideální konzistenci pro zpracování a tloušťce vrstvy. KEIM Design-Fixativ dovoluje vytvářet vysoce transparentní, barevně zářivé lazury s minimální tloušťkou vrstvy

#### Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu od +5 °C do max. 30 °C. Pracujte výhradně na suchém podkladu, venku jen při suchém počasí. Nezpracovávejte při přímém oslunění, na podkladech vyhřátých sluncem ani za silného větru. Natírané plochy chraňte během zpracování i po něm před přímým sluncem, větrem a deštěm.

#### Doba schnutí:

Mezi lazurními nátěry dodržujte dobu schnutí cca 12 hodin.

#### Spotřeba

- Podle směsného poměru na jeden nátěr:

cca 0,05 l/m<sup>2</sup>

konečné směsi materiálů KEIM Design-Lasur a KEIM Design-Fixativ.

Údaje o spotřebě jsou orientační, závislé na požadovaném lazurním efektu, vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na objektu vysazením vzorových ploch.

#### Čištění náradí

lhněd po použití omýt vodou.

### 5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby 5 a 20 litrech.

### 6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.



### 7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

### 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

### 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

### 10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

