



TECHNICKÝ LIST

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4

ARMOVACÍ TKANINA

1. POPIS PRODUKTU

Speciálně vybavená armovací tkanina ze skelného vlákna.

2. OBLAST POUŽITÍ

K armování v kontaktních tepelně izolačních systémech KEIM a k přepracování prasklin v omítce.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Upravený proti posunutí, odolný proti alkáliím, splňuje požadavky Německého institutu stavební techniky pro síťky ze skleněného vlákna.

- plošná hmotnost: cca 160 g/m²
- velikost ok: cca 4 x 4 mm
- pevnost v tahu: ≥ 1,75 kN/5 cm
- spotřeba: cca 1,1 m²/m²

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Lepené a podle potřeby kotvené izolační desky musejí být suché, zbavené prachu, čisté a rovné.

Na izolační desky se tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte uloží do armovací stěrky uprostřed nebo v horní třetině vrstvy.

Armovací stěrka se nanáší celoplošně a tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte se pokládá bez záhybů do mokré stěrky, jednotlivé pásy se překrývají cca o 10 cm, poté se mokré do mokrého přetáhne armovací stěrkou.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí nad +5 °C, relativní vlhkost vzduchu max. do 85 %.

Nezpracovávejte na přímém slunci, na podkladech vyhřátých sluncem ani za silného větru. Zpracované plochy chraňte po nanesení vhodnými opatřeními před příliš rychlým vysycháním a deštěm.

Upozornění:

Skelná tkanina KEIM Glasfaser-Gittermatte se dá používat i na přepracování prasklin v omítce na masivních minerálních podkladech ve spojení s omítkou KEIM Universalputz.

5. DODÁVANÁ FORMA

náviny skelné tkaniny á 50 m x 1,1 m

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.



TECHNICKÝ LIST – KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 4X4



KEIMFARBEN s.r.o.

Videňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
www.keim.cz / barvy@keim.cz