



TECHNICKÝ LIST

KEIM GRUNDIERWEIß

ZÁKLADOVACÍ VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ JEDNOSLOŽKOVÁ BARVA V KOMBINACI S KEIM BIOSILEM A KEIM ECOSILEM-ME PRO VYROVNÁNÍ ROZDÍLNÝCH SAVOSTÍ

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Grundierweiß je silikátová vnitřní základní barva.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Grundierweiß slouží k základnímu nátěru v kombinaci s barvami KEIM Biosil a KEIM Ecosil-ME. KEIM Grundierweiß slouží ke sjednocení různě savých podkladů. Při použití KEIM Ecosil-ME na starých organických nátěrech se KEIM Grundierweiß používá jako první nátěr.

U barevných nátěrů materiály KEIM Biosil a KEIM Ecosil-ME na sádkartonu a na podkladech se sádrovanými místy je první nátěr neředěným KEIM Grundierweiß nezbytně nutný.

KEIM Grundierweiß se nepoužívá na čistě sádrové omítky. Nevhodný je také pro plochy s výkvětem solí, na laky a dřevo.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- sjednocuje savost
- ekologicky nezávadný

Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,45 g/cm²
- difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy $s_d < 0,03$ m

Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý a čistý, zbavený prachu a mastnoty. Teplota podkladu a prostředí během zpracování a vysychání > 5 °C.

Silně savé nebo křídující podklady musí být ošetřeny materiálem KEIM Soliprim.

Zpracování

KEIM Grundierweiß se nanáší většinou neředěný válečkem nebo malířskou štětkou.

Před dalšími nátěry KEIM je čekací doba min. 6 hod.

Spotřeba

cca 0,2 l/m² KEIM Grundierweiß (pro jeden nátěr na hladkém podkladu)

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 5 a 15 litrů

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapo-



třebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazuje si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

