



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM INDULASTIC-P

## 1. POPIS PRODUKTU

Lepidlo a hydroizolace

## 2. OBLAST POUŽITÍ

Lepení soklových a perimetrických zateplovacích desek. Minerální, přetíratelná hydroizolace.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Odolný vůči alkáliím, mrazu, vodě.

### Charakteristiky materiálu:

- pojivo: disperze syntetické pryskyřice/cement
- spec. hmotnost: cca 1,2g/cm<sup>3</sup>
- difuzně ekvivalentní tloušťka vrstvy vzduchu (2mm): s<sub>d</sub>: cca 2,7 m podle DIN EN ISO 7783-2
- kapilární nasákavost: W: cca 0,02 kg/(m<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>) podle DIN EN 1062-3
- propustnost vody: třída III, nízká, podle DIN EN 1062-3

### Odstíny

cementově šedá (po rozmíchání)

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

### Příprava podkladu:

Podmínkou je na místě provedená izolace stavby podle DIN 18195.

Bitumenové podklady musí být odvětrané.

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený tuků a prachu. Je nutné odborně posoudit trvalou kompatibilitu případných stávajících nátěrů s lepicí maltou.

Nelze použít na za studena samolepicí plastové pásy (ksk).

### Míchací poměry:

1 : 1 hmotnostních dílů Indulastic-P a portlandského cementu CEM I 32,5 rozmíchejte pomocí elektrického

míchadla, až vznikne homogenní konzistence bez hrudek.

Pro zvýšenou pevnost lze zvýšit míchací poměr cementu až na 1 : 1,3.

Při použití jako nátěr přídavek vody max. 5 %.

Nerozmíchejte víc materiálu, než můžete zpracovat během 2–3 hodin.

### Způsob nanášení:

#### Jako lepidlo pod úroveň terénu

Rozmíchaný Indulastic-P nanáší se perimetrické zateplovací desky v 6 „buchtách“.

#### Jako lepidlo v zóně soklu

Rozmíchaný Indulastic-P nanáší se na soklové zateplovací desky na rámečky a body, minimálně na 40% plochy.

#### Jako armovací vrstva

Rozmíchaný Indulastic-P rovnoměrně nanáší se na lepené zateplovací desky. Uložte armovací sítku KEIM Glasfaser-Gittermatte, na styku s 10 cm překrytím, a přepracujte stěrkou mokré do mokrého. Armovací síťka má být uložena ve středu, resp. v horní třetině armovací vrstvy. Tloušťka armovací vrstvy 3–4 mm.

#### Jako hydroizolace

Rozmíchaný Indulastic-P ředěný max. 5% vody nanáší se v jednom nebo dvou nátěrech štětcem nebo štětkou. Jako hydroizolace se KEIM Indulastic-P nanáší na úseky v kontaktu s terénem se. Pod povrchem terénu se hydroizolace musí napojit na izolaci stavby.

Nad terénem se KEIM Indulastic-P nanáší na vrchní omítku jako pás široký 50 mm. KEIM Indulastic-P lze přetírat barvami KEIM Soldalit, KEIM Granital a KEIM AquaROYALColor. Hydroizolace má zabránit stoupání kapilární vlhkosti do vrstev omítky a armování.

V úseku pod terénem se hydroizolace chrání před poškozením noprkovou fólií.

Jako hydroizolace zajišťující druhou izolační rovinu při dodatečné montáži kovových parapetů je nutné nanést minimálně dvojitý nátěr nebo vrstvu stěrky.

### Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí vyšší než +5 °C.

Nezpracovávejte na přímém slunci ani na podkladech vyhřátých sluncem. Během zpracování a po něm chráňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

### Doba schnutí

Min. 3 dny v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu

### Spotřeba

- Jako lepidlo nebo armování: cca 4 kg/m<sup>2</sup> rozmíchaného materiálu
- Jako hydroizolace: 1,0 kg/m<sup>2</sup> rozmíchaného materiálu

### Čištění nářadí

Ihned po použití očistěte vodou.

### Upozornění:

Zatuhlý KEIM Indulastic-P se nesmí ředit vodou ani míchat s čerstvým materiálem. Pokud se KEIM Indulastic-P nanáší jako přídavná hydroizolace na izolační stěrku KEIM Porosan-Dichtungsschlämme, musí se předtím dodržet minimálně 5denní doba tuhnutí.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 18 kg

## 6. SKLADOVÁNÍ

V originálních uzavřených obalech min. 12 měsíců. Skladujte v chladu a chráněné před mrazem, chráňte před slunečním zářením.

## 7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázněné obaly.

## 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: D1

Plochy, které se nemají omítat, zejména sklo, keramika, kámen apod., chráňte vhodnými opatřeními. Oči a pokožku chráňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost

