



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM OBJEKT-SILIKAT-INNFARBE

## VNITŘNÍ SILIKÁTOVÁ BARVA

### 1. POPIS PRODUKTU

KEIM Objekt-Silikat-Innenfarbe – hotová vnitřní silikátová barva.

### 2. OBLAST POUŽITÍ

Objekt-Silikat-Innenfarbe je univerzální vnitřní barva pro minerální podklady, jako např. omítky, sanační omítky, pórobeton nebo beton, sádrokarton. U starých nátěrů je nutné zkontrolovat jejich nosnost. Objekt-Silikat-Innenfarbe je vhodná pro použití v historických objektech, obytných a kancelářských místnostech, správních a veřejných budovách a v provozních a průmyslových budovách.

### 3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Objekt-Silikat-Innenfarbe je omyvatelná, snadno se zpracovává a má vysokou propustnost pro vodní páru. Nátěr neposkytuje živnou půdu plísním a bakteriím.

#### Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

#### Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné!

### 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a separačních látek. U vysrávek je nutno sjednotit strukturu. Nerovnoměrně savé podklady je nutno předem ošetřit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ. Staré minerální a dobře držící disperzní nátěry lze barvou Objekt-Silikat-Innenfarbe přetírat.

#### Zpracování

Objekt-Silikat-Innenfarbe se může natírat malířskou štětkou, nanášet válečkem nebo stříkat (průměr trysky 0,79 mm). Základní nátěr lze podle potřeby ředit maximálně 10 % vody, vrchní nátěr se zpravidla nanáší neředěný. Vrchní nátěr nanášejte až po úplném proschnutí základního nátěru.

Nezpracovávejte při teplotě ovzduší a podkladu pod +5 °C.

#### Spotřeba

Cca 0,13-0,16 l/m<sup>2</sup> pro jeden nátěr.

Zpravidla se počítá se dvěma nátěry. Přesnou spotřebu zjistíte natřením vzorové plochy.

#### Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

### 5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby 15 l, kontejner 800 l.

### 6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

### 7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

### 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

### 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

### 10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10-15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

