



TECHNICKÝ LIST

KEIM RESTAURO-LASUR

BARVA PRO TENKOVRSVÉ LAZURNÍ NÁTĚRY PŘÍRODNÍHO KAMENE

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá lazura na sol-silikátové bázi, zejména pro lazury na přírodní kámen. KEIM Restauro Lasur odpuzuje vodu, splňuje DIN 18363 odst. 2.4.1.

2. OBLAST POUŽITÍ

Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení vysprávky z přírodního kamene.

KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.

Na nesavé podklady použijte jako ředidlo KEIM Spezial-Fixativ.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Charakteristika materiálů

- Specifická hmotnost: $1,2 - 1,3 \text{ g/cm}^3$
- Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: $s_d \leq 0,01 \text{ m}$

Odstíny

Podle vzorkovníku přírodních kamenů (Natursteinkarte) a KEIM Palette Exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

Předfixování

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

Základní nátěr

KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší vysoce zředěný štětkou Poměr ředění: 1:1 až 1: 20 s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Vrchní nátěr

Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Spotřeba

Předfixování:

cca $0,2 \text{ l/m}^2$ KEIM Restauro-Fixativ.

Pro dvojnásobný lazurní nátěr:

- cca $0,1 - 0,2 \text{ l/m}^2$ KEIM Restauro-Lasur a
- cca $0,1 - 0,4 \text{ l/m}^2$ KEIM Restauro-Fixativ

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a lasuru ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

Čekací doba:

Mezi zafixováním a lazurním nátěrem 12 hodin.

Mezi lazurními nátěry 24 hodin.

V případě použití hydrofobizace KEIM Silangrund se KEIM Restauro Lasur nanese nejpozději do 4 hodin.

Upozornění:

Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

Čištění náradí

Ihned po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

KEIM Restauro-Lasur: nádoby po 1, 5 a 15 litrech.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

