



TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERFIX

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Reverfix je odstranitelný fixativ a ředidlo v systému KEIM Reversil.

2. OBLAST POUŽITÍ

Přípravkem KEIM Reverfix lze penetrovat silně savé nebo sádro obsahující podklady před nátěrem systémem KEIM Reversil a tím snížit jejich savost.

Penetrací KEIM Reverfix lze zpevnit sprašující podklady.

Pro vytvoření lazurního nátěru nebo pro lazurní malby lze přípravkem KEIM Reverfix ředit KEIM Reversil na požadovaný lazurní efekt.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

KEIM Reverfix je vysoce difuzně otevřený a dá se později stejně jako KEIM Reversil odstranit vodou bez poškození nebo pozměnění podkladu.

- reverzibilní, tzn. dá se smýt vodou
- vysoce propustný pro vodní páru
- fixační
- nerozmazává se

Charakteristiky materiálu:

- specifická hmotnost: cca 1,0–1,1 g/cm³

Barva:
mléčná

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý, čistý, bezprašný a nemastný.

Zpracování:

K penetraci silně savých, sádro obsahujících nebo sprašujících podkladů se nanáší neředený štětecem nebo štětkou.

Podmínky zpracování:

Teplota vzduchu a podkladu > +5 °C.

Doba schnutí:

Mezi penetrací a základním nátěrem a mezi nátěry se musí dodržet doba schnutí alespoň 12 hodin. V chladných, vlhkých prostorách se doba schnutí příslušně prodlužuje.

Spotřeba:

Pro penetraci na hladkém normálně savém podkladu cca 0,2 l/m² materiálu KEIM Reverfix.

Uvedená hodnota spotřeby je orientační, závisí na savosti a struktuře podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pouze na objektu vysazením zkušebních ploch.

Čištění náradí:

Okamžitě po použití očistěte vodou.

Odstranění:

Důkladně předvlhčete vodou a následně asi po 10 minutách působení smyjte čistou vodou a kartáčem.

Cizí přísady:

Aby se zachovaly speciální vlastnosti materiálu KEIM Reverfix, nesmí do něj přidávat žádné další látky.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 5 l a 20 l

6. SKLADOVÁNÍ

V uzavřených obalech cca 6 měsíců v chladu a chráněné před mrazem. Chraňte před horkem a přímým osluněním.

7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: M-GF 01

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramika, dřevo apod.), chraňte vhodnými opatřeními.

TECHNICKÝ LIST – KEIM REVERFIX

Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned opláchněte dostatkem vody a očistěte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.



KEIMFARBEN s. r. o.

Videňská 119, 619 00 Brno / Tel.: (+420) 511 181 222 / Fax: (+420) 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz