



TECHNICKÝ LIST

KEIM STUCASOL®

1. POPIS PRODUKTU

Ke zpracování připravená sol-silikátová omítka s jedinečnou kombinací pojiv pro nejvyšší nároky na kvalitu a zářivost barev i bez následného nátěru.

2. OBLAST POUŽITÍ

Vnitřní i vnější krycí povlak pro minerální i organické podklady a jako vrchní nátěr na kontaktní zateplovací systémy KEIM.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce odolný proti vlivům počasí a difuzně otevřený, vodoodpudivý, světlostálý, stálobarevný, nežloutne.

Charakteristiky materiálů:

– požární klasifikace	A2-s1, d0
– nasákavost	W3 (<0,1 kg/m ² √h)
– propustnost pro vodní páru	V1 (>150 g/m ² d)
– součinitel difuzního odporu	μ < 30
– pevnost v tahu za ohybu	≥ 0,3 MPa
– hustota	1,5–1,8 g/cm ³

Barva:

Přírodní bílá a podle vzorníku KEIM Palette exclusiv, kromě monochromních odstínů.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, nosný a zbavený zbytků snižujících přídržnost. Defektní místa doplňte vhodným materiálem (např. KEIM Universalputz u minerálních podkladů). Nerovnoměrně savé plochy lze ošetřit materiálem KEIM Soldalit-Fixativ. Na nově vytvořené, vyspravované nebo nerovnoměrně strukturované plochy a pod syté barevné odstíny by se měl použít jako základní nátěr barevně podobný KEIM Stucasol-Fondo. Pro zamýšlené rýhované struktury se obecně doporučuje mezinátěr vyrovnávající odstín. Požadavky na rovinnost podkladu musí odpovídat požadované velikosti zrna vrchní omítky.

Zpracování:

Stucasol před použitím rozmíchejte pomalu běžícím míchadlem. Natahujte nerezovou lžící, stáhněte na

tloušťku zrna a podle přání uhladte. Výsledek je určený technikou práce a náradím. Konzistenci pro zpracování lze nastavit přidáním materiálu KEIM Soldalit-Fixativ až do 150 ml na kbelík. Nadměrné ředění zhoršuje vlastnosti omítky (např. odstín, schopnost strukturování). Neředte vodou. Pracujte vždy mokré do mokrého, aby nebylo vidět napojení. Na jednu plochu zpracovávejte vždy jen produkt se stejným číslem šarže.

Strojní zpracování:

Stucasol lze nanášet omítacím strojem a poté strukturovat lžící nebo nechat tak. Pro snadné nanášení jsou vhodná čerpadla na maltu s variabilním průtokem.

Pro stejnoměrné stříkání je nutné zvolit čerpadlo na maltu s plynule nastavitelným průtokem a s elektrickým ovládním. Doporučuje se nastříkat plochu dvakrát malými nanášenými objemy mokré do mokrého. Velikost trysky by měla přibližně odpovídat trojnásobku zvolené velikosti zrna. Hadice by neměla být delší než 20 m.

Podmínky zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +8 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech, za deště a silného větru. Plochy po nanesení chraňte vhodným opatřením před větrem a deštěm.

Doba schnutí:

cca 12 hodin, záleží na teplotě, vlhkosti vzduchu a nanášeném množství.

Přetíratelné po 2 dnech.

Spotřeba:

Škrábaná (zatíraná) struktura:

- K1 (1 mm) – cca 1,3 kg/m²
- K1,5 (1,5 mm) – cca 2,3 kg/m²
- K2 (2 mm) – cca 3,0 kg/m²
- K3 (3 mm) – cca 3,6 kg/m²

Rýhovaná struktura:

- R2 (2 mm) – cca 2,5 kg/m²
- R3 (3 mm) – cca 3,2 kg/m²

Uvedené hodnoty spotřeby jsou průměrné. Skutečná spotřeba závisí na způsobu zpracování a vlastnostech

podkladu. Penetrace nově omítnutých ploch materiálem Stucasol-Fondo může spotřebu snížit.

Čištění náradí:

Okamžitě po použití očistěte vodou.

Upozornění:

KEIM Stucasol vysychá za doporučených podmínek zpracování stejnoměrně a s dobře viditelnou zrnitou strukturou. Není nutné provádět následný nátěr ke zlepšení stability barevného odstínu. Za nevýhodných klimatických podmínek mohou probarvené omítky při vysychání tvořit skvrny. Není to technická vada a podle požadovaného výsledku lze odstranit krycím nebo lazurním nátěrem.

5. DODÁVANÁ FORMA

Nádoby po 25 kg

6. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem. V originálním uzavřeném obalu 6 měsíců.

7. LIKVIDACE

Odpadový klíč ES č. 08 01 12.

K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné obaly.

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kód GIS: M-GF 01

Sousední plochy, zejména citlivé na alkálie (např. sklo, kámen, keramika apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísněné okolní plochy a komunikace ihned omyjte dostatkem vody. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodržujte požadavky z Bezpečnostního listu ES.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezavazují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.