



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM STUCCO-CLASSICO

## STĚRKOVÁ HMOTA

### 1. POPIS PRODUKTU

KEIM Stucco-Classico je hladká stěrková hmota pro „stlačovanou“ vápennou techniku podle klasických vzorů, na bázi hašeného vápna jako pojiva, obohacená kvalitními přírodními mramorovými moučkami. KEIM Stucco-Classico je produkt ze systému KEIM Stucco.

Součástí systému KEIM Stucco:

- KEIM Stucco-Classico
- KEIM Stucco-Primo
- KEIM Stucco-Fondo
- KEIM Stucco-Sapone

### 2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Stucco-Classico slouží v rámci systému KEIM Stucco k dekorativnímu ztvárnění interiéru klasickou „stlačovanou“ vápennou technikou, srovnatelnou se stucco lustro.

Pomocí systému KEIM Stucco lze realizovat zvlášť ušlechtilé povrchové efekty.

### 3. VLASTNOSTI VÝROBKU

- možnost individuálního ztvárnění
- jemné zpracování
- mírně až silně lesklý povrch podle zhutnění
- bezvadné stavebně fyzikální vlastnosti
- vysoká difuzní propustnost
- přirozená alkalita brání růstu plísní
- nehořlavý

#### Charakteristika materiálů

- org. podíl: < 5 %
- specifická váha: cca 1,55 g/cm<sup>3</sup>

#### Odstíny

Z výroby se dodávají tyto přírodní minerální odstíny:

- bílá (S 10)
- standardní odstíny (S 11–S 20)
- S 11 dorato (zlatožlutá)
- S 12 pesca (broskvová)
- S 13 arancio (oranžová)

- S 14 rosato (růžová)
- S 15 salmone (lososová)
- S 16 terracotta (terakota)
- S 17 pistacchio (pistáciiová)
- S 18 oliva (olivová)
- S 19 perla (perleřová)
- S 20 granito (žulová)
- speciální odstíny (V 21–V 35)
- V 21 topasová žlutá
- V 22 jantarová
- V 23 karneolová oranžová
- V 24 diamantová červená
- V 25 korálová
- V 26 granátová červená
- V 27 smaragdová zelená
- V 28 kobaltová zelená
- V 29 kobaltová tyrkysová
- V 31 kobaltová modrá
- V 32 grafit
- V 33 čedič
- V 34 stříbro
- V 35 zlato

Upozornění: Speciální odstíny lze skladovat nejvýše 3 měsíce.

Bílá a všechny barevné odstíny lze vzájemně míchat v libovolném poměru. Pro dosažení homogenního odstínu se musí míchání provádět velmi pečlivě. Při použití míchadla je nutný vhodný míchací nástavec (např. košíkový), aby se zabránilo oškrábání nádoby. Necháte-li materiál po rozmíchání 12 hodin odstát, dosáhnete lepší konzistence pro zpracování. Při míchání speciálních odstínů je nutné dodržet maximální dobu skladování 3 měsíce.

### 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Ke zpracování produktů KEIM Stucco používejte nerezové hladké špachtle a lžíce. Zvláště doporučujeme nářadí STORCH Stucco.

#### Příprava podkladu:

Produkty systému KEIM Stucco se hodí pro všechny obvyklé vnitřní podklady kromě starých zmýdelňujících nátěrů, křehkých barev, tapet, dřeva, obkladaček a lakovaných ploch.



Podklad musí být rovinný, nosný, suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C.

Silně savé podklady nejprve ošetřete materiálem KEIM Spezial-Fixativ.

Podklady smíšené, se střídavou savostí, velmi hladké nebo jinak problematické doporučujeme nejprve natřít materiálem KEIM Stucco-Primo a pak celoplošně vyrovnávací stěrkou KEIM Stucco-Fondo. Vyrovnávací stěrka KEIM Stucco-Fondo se nanáší v množství cca 800–1000 g/m<sup>2</sup>, a to bez přitlačování a zhutňování.

Mezi nátěrem KEIM Stucco-Primo a nanesením stěrky KEIM Stucco-Fondo musí být odstup asi 12 hodin. Vyrovnávací stěrka KEIM Stucco-Fondo vytvoří ideální podmínky pro následující dekorativní stěrkování materiály KEIM Stucco-Classico nebo KEIM Stucco-Puntinato.

Prorážení pigmentů z podkladu je nutné odizolovat materiálem KEIM Isolierweiß nebo KEIM Blockweiß. Přípravný pracovní krok se v těchto případech po 24 hodinách opakuje.

### Zpracování dekorační stěrky

Po vyschnutí připraveného podkladu se nanáší zpravidla tři dekorační vrstvy KEIM Stucco-Classico:

#### 1) Základní vrstva

KEIM Stucco-Classico se natahuje celoplošně v množství cca 600–800 g/m<sup>2</sup>, a to bez přitlačování. Materiál se po nanášení nesmí zhutňovat.

#### 2) Prostřední vrstva

Po zaschnutí základní vrstvy se nanáší KEIM Stucco-Classico v množství cca. 300 g/m<sup>2</sup> křížovým způsobem pomocí zednické lžice. Způsob nanášení podstatně určuje výsledný vzhled. Vrstva se nanáší bez přitlačování a povrch nesmí být uhlazen.

#### 3) Svrchní vrstva

Po zaschnutí druhé vrstvy se nanáší KEIM Stucco-Classico již jen v množství cca 100 gramů na m<sup>2</sup>, a to křížem. Jakmile začne zasychání (cca po 20-30 minutách), materiál se přitlačuje. Povrch se při tom zhutňuje nejprve slabším a později silnějším tlakem. Tímto zhutněním vznikne lesk typický pro stucco.

#### Následné ošetření:

Pro sytější barevný odstín může následovat aplikace materiálu KEIM Stucco-Sapone.

KEIM Stucco-Sapone je přírodní mýdlová pasta. Je transparentní, rozpustná ve vodě, nepáchne a nežloutne.

KEIM Stucco-Sapone se nanáší na proschlý povrch 48 hodin po svrchní stěrce, rovnoměrně až do nasycení pomocí štukovací lžice. Po zaschnutí se přebytečný materiál odstraní měkkým hadrem a nakonec se plocha přešetí.

#### Upozornění:

Ošetření pomocí KEIM Stucco-Sapone nezvyšuje odolnost proti vodě!

#### Spotřeba

Při trojnásobném dekoračním stěrkování na hladkém podkladu cca 1000–1200 g/m<sup>2</sup> KEIM Stucco-Classico. Pro následné ošetření cca 30–60 g/m<sup>2</sup> KEIM Stucco-Sapone.

#### Čištění náradí

Okamžitě po použití omýt vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

#### KEIM Stucco-Classico:

- S 10 bílá: nádoby po 1 kg a 6 kg
- S 11–S 20: nádoby po 1 kg a 6 kg
- V 21–V 35: nádoby po 1 kg a 6 kg

#### KEIM Stucco-Sapone:

Nádoby po 2 kg

## 6. SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 24 měsíců v nemrzoucím prostředí.

## 7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

## 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, kámen, keramika apod.), chráňte vhodným opatřením. Pořísnění z okolních ploch nebo komunikací ihned spláchněte velkým množstvím vody a odstraňte.

Uchovávejte z dosahu dětí.

## 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být



udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

### 10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

